

GRES & ÖZEL PASTALAR RENK ve TEKNİK ÖZELLİKLER KARTELASI

Gresler	Renk	Kalınlaştırıcı	Baz Yağı	NLGI	Alt Sınır		Çalışma Sıc.(C)		Yük Taşıma Kapasite
					Damlama Noktası	Alt Sınır	Üst Sınır		
Beyaz	Beyaz	Kalsiyum	Mineral	2/3	95	-10	70	Orta/düşük yük	
Kırmızı	Kırmızı	Kalsiyum	Mineral	2/3	95	-10	70	Orta/düşük yük	
Kauçuklu	Yeşil	Kalsiyum	Mineral	2/3	95	-10	70	Orta/düşük yük	
CS-4 Sarı Gres	Sarı	Kalsiyum	Mineral	2/3	95	-10	70	Orta/düşük yük	
LSG-EPX	Koyu Sarı	Lityum	Mineral	2/3	190	-20	130	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
LSG	Sarı	Lityum	Mineral	2/3	190	-20	130	Orta yük; orta basınç	
Li Kompleks Mavi Gres	Mavi	Lityum Kompleks	Mineral	2	250	-30	150 (/170**)	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
Li Kom M 320/460	Mavi	Lityum Kompleks	Mineral	2	250	-30	175**	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
Li Mo 240	Siyah	Lityum Kompleks	Mineral	2/3	250	-30	160	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
Li Mo 190	Siyah	Lityum	Mineral	2/3	190	-20	130	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
Grafitli Gres Lityum	Gri	Lityum	Mineral	2/3	190	-20	130	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
Grafitli Gres Kalsiyum	Siyah	Kalsiyum	Mineral	2/3	85	-10	70	Orta/düşük yük	
Alf Gres Lityum	Sarı	Lityum	Mineral	00/0/1	165/185	-20	120	Orta yük; orta basınç	
Alf Gres Kalsiyum	Yeşil	Kalsiyum	Mineral	00/0/1	85	-10	60	Orta/düşük yük	
SLK SENTETİK GRES	Koyu Sarı	Lityum Kompleks	Sentetik	2	260	-30	175**	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
SLKM SENTETİK GRES	Siyah	Lityum Kompleks	Sentetik	2	260	-30	175**	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
Sodyum Sabunlu Gres	koyu kahve	Sodyum	Mineral	2	200	-20	130	Orta yük; orta basınç	
SPD 574 - Ca Sülfonatlı Gres	koyu kahve	Kalsiyum sülfonat	Mineral	2	270	-20	140 (/160**)	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
SPD 574 - M (Mos2 Katkılı)	Siyah	Kalsiyum sülfonat	Mineral	2	270	-20	170(/190**)	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
Gıda Makine Gres GDS - 2	Beyaz	Al. Kompleks	Mineral	2	240	-20	130	Orta/düşük yük	
Halat Gres (Benton)	Siyah	İnorganik	S. Sentetik	3	Damlamaz ""	-20	200***	Orta/ağır yük;yüksek sıcaklık	
WS2 (TUNGSTEN Dİ SÜLFİTLİ) GRES	Koyu Gri	İnorganik	S. Sentetik	2/3	Damlamaz ""	(-20) /-270*	(200) /650*	Orta/ağır yük;yüksek sıcaklık	
COPPERSLIP-Montaj Macunu	Bakır	İnorganik	S. Sentetik	2/3	Damlamaz ""	-30	(200) /1100*	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
SP 2000-Silikonlu Gres	Şeffaf-Beyaz	İnorganik	Sentetik	2/3	Damlamaz ""	-50	200	Orta/düşük yük;yüksek sıcaklık	
SPD 2000-Silikonlu Bazlı Tüp Gres	Şeffaf-Beyaz	İnorganik	Sentetik	2/3	Damlamaz ""	-50	200	Orta/düşük yük;yüksek sıcaklık	
SPD W 244 AĞIR HİZMET GRESİ	Siyah	Lityum	Mineral	2	200	-20	130	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
AFL3 ÇOK AMAÇLI RULMAN GRESİ	Sarı	Lityum	Mineral	3	190	-20	130	Orta yük; orta basınç	
ALÜMİNYUM PİSTON PASTASI	Koyu Gri	İnorganik	S. Sentetik	5/6	Damlamaz ""	-20	200***	Yüksek basınç;yüksek sıcaklık	
Termo EP	Şeffaf Kahve	İnorganik	S. Sentetik	2/3	Damlamaz ""	-20	200***	Yüksek basınç;yüksek sıcaklık	
Termo EPM	Koyu Gri	İnorganik	S. Sentetik	2/3	Damlamaz ""	-20	200***	Yüksek basınç;yüksek sıcaklık	
Temp Gres	Açık Kahve	İnorganik	S. Sentetik	2/3	Damlamaz ""	0	175***	Yüksek basınç;yüksek sıcaklık	
AAD-6	Siyah	İnorganik	S. Sentetik	6	Damlamaz ""	-20	200***	Yüksek basınç;yüksek sıcaklık	
AAD-0	Siyah	İnorganik	S. Sentetik	3	Damlamaz ""	-10	150***	Yüksek basınç;yüksek sıcaklık	
SPD 676 WL	Krem	Lityum	Mineral	2	190	-20	130	Orta yük; orta basınç	
SPD LONGTERM 524	Krem	Lityum	Mineral	2	190	-20	130	Orta/ağır yük;yüksek basınç	
Pamuk Toplama Makine Gres	Yeşil	Lityum	Mineral	0	165	-20	120	Orta yük; orta basınç	

*Verilen dayanım sıcaklığı içerdiği katı yağlayıcıya aittir.

**Tekrar yağlama gerekliliği yerine getirilmelidir.

"" 270 C sıcaklığın üzerindedir.

***Proses şartlarına göre deneme yoluyla daha yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilir.